

SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CODICE - DENOMINAZIONE

DN - DECORLEGNO SINTETICO NEUTRO

DESCRIZIONE

Impregnante sintetico neutro incolore per legno interno ed esterno.
A base di olii vegetali selezionati e olii/resine alchidiche uretanizzate diluite in acqua

SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI

Impregnazione e protezione del legno interno/esterno: finestre, scuri, persiane, avvolgibili, porte, mobili, perline, parquet, travi ecc. Protegge il legno dalle riprese di umidità dall'ambiente esterno e dalle intemperie.

Utilizzato spesso come impregnante di finitura neutra dopo una o più mani di impregnante colorato e/o come prodotto di rinnovo e ripristino dei serramenti esterni in opera per fermarne e prevenirne il degrado. Può essere sovraspruzzato con vernici alchidiche o alchidiche uretanizzate per avere una finitura più corposa e morbida al tatto, specialmente nel caso di finiture per manufatti interni (porte, mobili, parquet ecc.)

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

DENSITÀ

0,85 - 0,90 Kg / l.

RESIDUO NON VOLATILE

c.a. 27 %

VISCOSITÀ

11 - 12 sec. C.F. 4

OPACITÀ

N.A.

PARAMETRI APPLICATIVI

PREPARAZIONE	Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare prima dell'uso.
MODI DI APPLICAZIONE	A pennello, con straccio o spugna, a spruzzo con cautela nel dosare la quantità per evitare antiestetiche colature, a spruzzo con successiva distribuzione del prodotto mediante straccio, spugna o pennello, ad immersione ed a flow-coating.
QUANTITÀ APPLICATA	100 - 125 gr./m ²
RESA TEORICA	8 - 10 m ² / kg
ESSICAZIONE	In ambiente ben areato con t = 25 °C e Ur = 60% asciuga in ca. 10-12 ore. (fuori impronta) L'accatastamento deve essere effettuato non prima di 24 ore e l'eventuale carteggiatura dopo 24 - 36 ore. Dopo 24-36 ore il prodotto è sovraspruzzabile con vernici monocomposte alchidiche e/o alchidiche uretanizzate. In tal caso, prima della mano di vernice di finitura il legno deve essere carteggiato con carta fine (grane 180 - 200).
CARATTERISTICHE SUPPORTO	Il legno deve essere ben pulito e sgrassato per evitare fenomeni dischivature o di mancata adesione. La sua umidità non deve superare il 13-15%. E' indicato anche per legni contenenti tannini, olii o altre sostanze estrattive e per legni esotici in genere.
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura dell'ambiente di verniciatura ed essiccazione t > 5 °C con umidità relativa dell'aria Ur < 65-70 %. Non verniciare o asciugare l'impregnante all'esterno in presenza di vento o con esposizione diretta ai raggi solari.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	Conservare i recipienti ben chiusi in luogo fresco e ben ventilato. Usare attrezzature antiscintilla e non fumare durante le operazioni di manipolazione e stoccaggio. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto deve essere conservato in barattoli o contenitori metallici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua e sapone o diluente sintetico entro tempi brevi. Per eliminare vecchie e persistenti incrostazioni è necessario il ricorso ad un solvente più aggressivo (acetone, nitro ecc.).

La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35°C. I contenitori devono rimanere ben chiusi e non devono essere esposti al sole.

Per quanto riguarda le precauzioni da osservare durante l'utilizzo, attenersi a quanto indicato nella Scheda di Sicurezza.

È precisa responsabilità dell'Utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e nel rispetto delle norme igieniche ambientali ed antinfortunistiche.

PERICOLO

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Contiene: Cobalto carbossilato 2-BUTANONOSSIMA

Può provocare una reazione allergica.